



- Geringes Flächengewicht, ideal bei Altbauanierungen
- Dauerhaft beständig gegen Verrottung
- Hervorragender Brandschutz

Artikel [Nr.]	Inhalt [l]	Sack/Gewicht [kg]	Sack / Palette [Stück]	cbm / Palette [m <sup>3</sup> ]	Gewicht / Palette [kg]	Preis /Sack + MwSt.
00107620	100	9	12	1,20	128	17,20 €

**Palettenformat/ LKW Ladung**  
1200 x 800 x 1200mm/48 Paletten

#### Technische Werte

Produkttyp	Dämmschüttung aus Blähperlit
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)	Z-23.11-1288
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ [W/(mK)]	0,050
Körnung [mm]	bis 6
Schüttdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 90
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	1000
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Flächengewicht je 1 cm Dicke [unverdichtet(kg/m <sup>2</sup> )]	ca. 1.0
Materialbedarf je 1 cm Dicke [unverdichtet(Liter/m <sup>2</sup> )]	ca. 10
Brandverhalten (DIN 4102-1)	A1 nicht brennbar
Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf <a href="http://www.pavatex.de">www.pavatex.de</a>	

#### Einsatzbereich

Die PAVASELF-Dämmschüttung wird aus natürlichem Perlitgestein hergestellt, welches zu einem leichten, körnigen Granulat mit hervorragenden Dämmeigenschaften aufgebläht wird. Die Schüttung ist unempfindlich gegen Verrottung und Ungeziefer sowie nicht brennbar. Für alle nicht druckbelasteten Wärmedämmschichten in Dach, Wand, Böden, Decken und als Hohraumdämmung bei Zweischalenmauerwerk.

#### Zertifizierungen



#### Lagerung



Auf die Standsicherheit der Palettenstapel ist zu achten. Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern.